

# Silcarbon KC10

**Silcarbon KC10** – формованный активированный уголь, импрегнированный щелочью.

## Технические данные

Внешний вид:	формованный активированный уголь
Размер частиц:	около 4 мм
Насыпная плотность:	500 +/- 30 г/л
Влажность при упаковке:	10 % макс.
Содержание щелочи:	5%
Йодное число:	900 мг/г мин.
Адсорбция CCl <sub>4</sub> :	60% минимально
Стандартная упаковка:	мешок 25 кг