

Silcarbon TH90-SI

Silcarbon TH90-SI– порошковый активированный уголь на основе кокосового ореха, активированный паром

Технические данные

Типичное значение

Внешний вид:	черный мелкий порошок	
Зернистость:	TH90-SI 40X80	180 μm - 425 μm
	TH90-SI 60X120	120 μm - 250 μm
	TH90-SI 100X325	45 μm -150 μm
Влажность при упаковке:	10 % макс.	7%
Йодное число:	> 1000 мг/г мин.	1200мг/г
Удельная поверхность:	приблизительно 1000 м ² /г	1200 м ² /г
Стандартная упаковка:	мешок 25 кг	