

## Silcarbon K124 Special

Silcarbon K124 Special– активированный гранулированный уголь на основе кокосовой скорлупы, промытый кислотой

### Технические данные

Внешний вид:	гранулированный активированный уголь
Насыпная плотность:	500 +/- 30 г/л
Размер частиц:	12-40 меш или 0,425 – 1,7 мм
Влажность при упаковке:	8 % макс.
Твердость:	96 % мин.
Содержание золы:	2 % макс.
Йодное число:	1050 мг/г мин.
Удельная поверхность:	приблизительно 1100 м <sup>2</sup> /г
Значение рН	5-7
Стандартная упаковка:	бумажные многослойные мешки по 25 кг
Возможна другая упаковка по запросу.	